

ORTNER FRESCO

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



NOSIČ OMIETKY

Krbová- / šamotová platňa

VRSTVY OMIETKY

Sklovlákenná sieťka

Haftmörtel

Hladká špachtľovacia omietka

Hladká špachtľovacia omietka

Fresco

POPIS PRODUKTU	KÓD PRODUKTU
Sklovlákenná sieťka	OR972
Haftmörtel	OR110-20
Hladká špachtľovacia omietka	OR100-0110
Fresco	od OR100-015 do OR100-26

VŠEOBECNÉ POKYNY

- Podklad vysušiť, zbaviť prachu a mastnoty
- Zvlhčenie povrchu pred aplikáciou nie je nutné: čo najmenej vlhkosti ako je to možné!
- Dodržať teplotu spracovania > 5 °C!
- Kachlicové a murovaná vykurovacie plochy pred špárovaním a omietaním presušte ľahkým kúrením.
- Pri vrstvení omietok dodržte návody na spracovanie.

ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36
A-3382 Loosdorf/Melk

T +43 (0) 2754 / 2707
F +43 (0) 2754 / 2708
office@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

ORTNER FRESCO

ORTNER
TECHNOLOGIEN FÜR OFENSETZER



HAFTMÖRTEL „ORIGINAL“

ORTNER Haftmörtel "Original" 0-2 mm je malta s hydraulickým spojivom šedej farby.

Je určený pre lepenie **keramických a šamotových materiálov**, špeciálne vyrobená pre široké použitie pri stavbe kachľových pecí.

Hraničná teplota použitia: 1000 °C.

Spotreba materiálu: cca 0,90 kg/m² a pri 1 mm hrúbke.

HLADKÁ ŠPACHTĽOVACIA OMIETKA

ORTNER Hladká špachtľovacia omietka je ultra jemná alkalická jemnovrstvová **omietková malta** so zrnitosťou **0 - 0,2 mm** pre vytvorenie hladkých vykurovaných stien.

Hraničná teplota použitia: 150 °C.

Spotreba materiálu: cca 1,20 kg/m² a pri 1 mm hrúbke.



FRESCO

ORTNER Fresco hladký špachtľovací tmel je určený pre konečnú úpravu omietok kachľových pecí, krbov a omietaných vykurovaných stien. Ako podklad je nutné použiť hladkú špachtľovaciu omietku. U FRESCO tmelu je možnosť až 20 farebných odtieňov.

Ak sa želaný odtieň nenachádza v sortimente, je možné jednotlivé odtiene aj vzájomne miešať na požadovanú farbu.

Hraničná teplota použitia: 150 °C.

UPOZORNENIE:

Fresco hladký špachtľovací tmel sa musí **rozmiešať s ORTNER tekutinou na rozmiešavanie** (Anmachflüssigkeit).

Pre vyššiu oteruodolnosť zakončíte finálnym náterom s ORTNER tekutinou na rozmiešavanie, čo ale neznamená utesnenie povrchu a nie je možné utierať povrch vlhkou handrou.

